

## TECHNICKÝ LIST

### OCHRANNÝ PROSTŘEDEK – IDEA QUARZO

Impregnace k ochraně pryskyřičného umělého křemenného kamene typu Technistone s efektem zvýraznění barvy



#### Popis přípravku

**IDEA QUARZO** je ochranný impregnační přípravek, připravený ihned k použití, na bázi rozpouštědel, vhodný k ochranné úpravě (ošetření) povrchů z křemene. IDEA QUARZO zesiluje přírodní barvu materiálu, má výborné vsakování, na povrchu nezanechává žádný film. Nežloutne, je výborný k ošetření vnitřních i venkovních povrchů, je vodě a prachu odolný. Test, prováděný v laboratořích, ukazuje odolnost proti UV paprskům. Ošetřený kámen nemění svou barvu ani po dlouhém vystavení těmto paprskům. Přípravek předchází tvorbě plísní. Může být použit k ošetření křemeno-pryskyřicových aglomerátů. Je to vhodný prostředek k ošetření kuchyní, kuchyňských pultů a parapetů. Přípravek je certifikován jako nezávadný vůči jídlu, dle mezinárodních standardů (výsledky testu jsou dostupné na vyžádání).

#### Technické údaje

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fyzikální stav                    | Tekutina                                                         |
| Barva                             | Čistě transparentní                                              |
| Zápach                            | Charakteristický                                                 |
| Měrná hmotnost při 20 °C          | 0,85 ± 0,02 Kg/lt                                                |
| Rozpustnost ve vodě               | Nerzpustný                                                       |
| pH                                | Není uvedeno                                                     |
| Doba schnutí na povrchu při 20 °C | 40-65 minut*                                                     |
| Kompletní schnutí                 | 8 hodin                                                          |
| Skladování při 20 °C              | Po dobu 12 měsíců v původním balení                              |
| Odolnost proti UV paprskům:       | Dlouhé vlny 365 nm – výborná (bez změn po 24hodinovém vystavení) |
|                                   | Krátké vlny 254 nm – výborná (bez změn po 24hodinovém vystavení) |

\* Orientační hodnoty, v závislosti na povaze materiálu a podmínkách prostředí

**PŘÍPRAVEK MÁ ATEST JAKO BEZPEČNÝ PRO STYK S POTRAVINAMI**

#### Instrukce k použití

Povrch musí být suchý a čistý, beze stop po špíně. Kámen, který má být ošetřen, nesmí obsahovat soli (sulfáty, chloridy a nitráty), protože jejich přítomnost snižuje absorpci. Skvrny, plíseň nebo krusta musí být předem odstraněny, jinak bude následně obtížné je odstranit. Nanášejte **IDEA QUARZO** bez ředění do úplného vstřebání. Po 10-15 minutách odstraňte přebytek přípravku absorpční textilií. Přípravek též může být aplikován na výrobní linky. Během aplikace a následném schnutí by měla být teplota substrátu mezi 10 a 30°C. V případě nanášení na podlahy s podlahovým vytápěním vypněte vytápění a nechte kámen zcela vychladnout.



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Idea HP  
 Strana 1 (celkem 2)



**WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě**

## TECHNICKÝ LIST

# OCHRANNÝ PROSTŘEDEK – IDEA QUARZO

### Aplikační nářadí



Štětce



Váleček



Mop



Hadr

### Doporučení k použití

- Jakmile je práce dokončena, zanechte povrch 12 hodin zaschnout, aby se dokončila polymerizace.
- V případě ošetření podlah vyčkejte 12 hodin, než po nich začnete chodit.

### Ošetřované povrchy

Mramor, žula, teraco, umělé kameny na bázi pryskyřice i cementu, pískovec, vápenec, beton.

### Spotřeba

S jedním litrem přípravku ošetříte 30/50 m<sup>2</sup> materiálu, podle nasákavosti.

### Údržba povrchu

Pro správné ošetření doporučujeme provádět periodické mytí neutrálním čistícím prostředkem **LEM-3** zředěným vodou podle množství špíny, která má být odstraněna. Nepoužívejte abrasivní (drsné) nástroje. Ošetření má různou délku trvání, závisí to na podmínkách, jakému je povrch vystaven a druhu materiálu. Po čase, pokud je třeba, aplikujeme **IDEA QUARZO** opakovaně. Pro údržbu kuchyňských pultů a parapetů je doporučeno použít Bellinzoni **QUARZ CARE SYSTEM**.

### Bezpečnostní postupy

Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

### Balení

Kartony po: 12 lahví po 250 ml; 6 lahví po 1 litru; 2 kanystry po 5 litrech; 1 barel o 25 litrech.

Složení balení jsou kovové lahve o vysoké hustotě (ACC) pro použití, v souladu s místními a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.

Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

### Ochranná známka a původ zboží

**BELLINZONI** je registrovaná ochranná známka společnosti Bellinzoni. Zákon považuje ochrannou známku za formu majetku a jakékoli zneužití může být potrestáno dle zákona.

Bellinzoni s.r.l. prohlašuje, že výrobek **IDEA QUARZO** je vyroben v Itálii.



Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném místě nebo vzorku.

Idea HP  
Strana 2 (celkem 2)



**WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě**